

Nano[®]H₂O™

主要特点

- 超高脱盐率
- 高脱硼率
- 高产水量
- 更厚的进水隔网提升膜的抗污染性

主要优势

- 高产水品质和高能效

理想应用场景

- 要求兼顾产水品质和能效的单级和多级海水淡化反渗透系统

产品规格书

LG SW 400 R G2

具有行业领先脱盐率和产水量的海水反渗透膜

LG
二代海水膜的优势

- ▶ 相同操作压力下, 产水品质更佳
- ▶ 相同产水品质下, 能耗更低
- ▶ 多级海水淡化反渗透系统的资本支出和运营成本降低


产品规格

规格/参数	单位	数值
产水量	GPD (m ³ /day)	9,000 (34.1)
稳定脱盐率	%	99.88
最低脱盐率	%	99.75
稳定脱硼率	%	93
有效膜面积	ft ² (m ²)	400 (37)
进水隔网厚度	mil	34

上述参数是基于以下测试条件得出的标准化性能:

- 测试条件: 32,000 ppm NaCl, 5 ppm 硼, 800 psi (55.1 bar), 25°C (77°F), pH 8, 回收率 8%
- 单支膜元件的产水量可能有±15%的波动。

尺寸和重量



尺寸: mm (in)			湿重: kg (lbs)
A	B	C	
膜元件长度	膜元件外径	中心管内径	16 (35)
1,016 (40)	200 (7.9)	28.6 (1.125)	

操作规范

规格/参数	单位	数值
最高工作压力	psi (bar)	1,200 (82.7)
游离氯耐受度	ppm	< 0.1
最高操作温度	°C (°F)	45 (113)
pH范围, 连续运行		2-11
pH范围, 清洗		2-13
最大进水浊度	NTU	1.0
最大进水 SDI ₁₅		5.0
最大进水流量	gpm (m ³ /h)	75 (17)
单支最大压降 (ΔP)	psi (bar)	15 (1.0)



饮用水系统
NSF/ANSI/CAN 61认证

膜元件性能取决于买方在储存、安装、操作和维护产品时, 是否遵守行业公认的良好工程操作规范和卖方技术手册中提供的书面指导说明, 卖方技术手册包括LG化学技术服务公告("TSB")和技术应用公告("TAB"), 可在官方网站www.lgwatersolutions.com查阅和下载。

本文信息和数据准确真实, 基于诚信提供, 但不作性能保证。由于无法控制用户的使用方法和使用条件, 因使用本文信息而导致的后果和损失, LG化学不予承担责任。无论单独使用还是与其他产品配合使用, 建议用户预先试验以确定产品安全性及针对特定应用场景的产品适用性, 并确保工作场所和处置方式符合相应法律及其他政府法规。由于技术改进及产品更新换代, 技术资料可能会随时改变, 无须事先声明。

NanoH₂O™是LG化学水处理的商标, 版权所有 © LG Chem, Ltd.

欢迎访问LG水处理官方网站获取区域联系信息
www.lgwatersolutions.com